




KÖSTER Restoration Plaster 1 Grey

Ficha Técnica / Número do Artigo M 661 025

Editado: AM-06-26

- Certificado de Testes Oficiais, AMPA, Clausthal-Zellerfeld
- Aprovado segundo testes da norma DIN 998-1, MPA BAU Hannover

Argamassa de restauro resistente a saís e humidade para uso interior e exterior

	KÖSTER BAUCHEMIE AG Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich 13 M 661 EN 998-1:2010 Restoration Plaster (R) EN 998-1:2010 ZA.1
	Compressive strength 28 d Capillary water uptake Tensile strength Dry density Depth of water penetration Coefficient of water vapor permeability Reaction to fire

na área de base até 30 cm acima do nível do solo.

Substrato

KÖSTER Restoration Plaster 1 Grey pode ser aplicada a alvenaria feita de tijolos, pedra natural, blocos lisos, alvenaria misturada, etc. Leitanças/argamassas de selagem (e. g. KÖSTER NB 1 Grey ou NB 2 White, Sistema KD KÖSTER). Antes da renovação, deverão ser removidas mecanicamente todas as partículas soltas e eflorescência de saís. Também antes da colocação de argamassa, e em casos de saís, KÖSTER Restoration Plaster 1 Grey, aplica-se um primário ao substrato com KÖSTER Polysil TG 500 (consumo mín. 120 g/m², no caso de substratos extremamente absorventes até 250 g/m²). Partículas soltas e eflurescências salinas deverão ser raspadas antes da aplicação da argamassa de restauro.

Aplicação

Um saco de 25 kg é misturado com aprox. 2,7 a 3 L de água limpa. Deitar 2,3 L de água num recipiente de mistura limpo e acrescentar o pó em porções enquanto se mistura continuamente com a ajuda de uma misturadora mecânica de velocidade lenta. Acrescentar em porções a quantidade necessária de água restante até obter a consistência desejada e misturar até que a argamassa tenha uma textura homogénea. O tempo de mistura mínimo é de 3 minutos depois de ter adicionado o pó todo ao líquido.

Directamente depois de aplicar o primário no substrato, com KÖSTER Polysil TG 500, aplica-se a KÖSTER Restoration Plaster Key (consumo: aprox. 3 kg/m²). Passadas 24 horas de tempo de espera, pode aplicar-se KÖSTER Restoration Plaster 1 Grey. Esta argamassa poderá ser aplicada directamente em caso de restauro simples e se não existir contaminação com saís. A argamassa é geralmente aplicada em duas camadas com uma espessura de camada total de aprox. 2 a 2.5 cm; a espessura deverá ser pelo menos de 2 cm (aplicada em 2 demãos de 1 cm cada). Depois de aplicar a argamassa na parede, é nivelada com um flutuador ou uma régua de estimador. Aplicar a 1ª camada e assim que começar a ficar firme (após +/- 1,5h), poderá ser aplicada a 2ª camada. Após a aplicação da 2ª demão, a argamassa pode ser alisada mal se torne firme (+/- 1h). Para um acabamento liso no interior utilizar KÖSTER Restoration Plaster Coat, sempre aplicado não menos que 48h depois da última camada da argamassa de restauro KÖSTER Restoration Plaster 1 Grey.

Renovação contra a humidade ascendente:

Antes do restauro de áreas usando o Sistema de Argamassa de Restauro KÖSTER, deverá efectuar-se a impermeabilização contra a humidade ascendente (consultar as seguintes fichas técnicas: KÖSTER Mautrol ou KÖSTER Crisin 76). Imediatamente após o fecho dos furos com KÖSTER KB-Fix 5, realiza-se o tratamento contra os saís e o fortalecimento do substrato com a ajuda de KÖSTER Polysil TG 500 (consumo mín. 120 g/m², no caso de substratos extremamente absorventes até 250 g/m²). Directamente após isto, aplica-se a KÖSTER Restoration Plaster Key (Consumo: aprox. 3 kg/m²) por cima

Características

KÖSTER Restoration Plaster 1 Grey é uma argamassa de restauro resistente a saís, com uma elevada resistência à compressão para restauro simples de substratos fortemente contaminados por humidade e saís. Devido a esta elevada porosidade e à sua hidrofobicidade, KÖSTER Restoration Plaster 1 Grey permite uma secagem livre de danos e uma dessalinização da alvenaria até mesmo em casos de uma elevada presença de saís. Previne a formação de água de condensação e melhora o isolamento ao calor. A argamassa de restauro está livre de enchimentos leves e, por isso, não requer qualquer tratamento de superfície adicional prévio à aplicação de tintas ou papéis de parede que sejam permeáveis ao vapor de água.

Dados Técnicos

Densidade de argamassa fresca	1,3 kg / dm ³
Teor de ar (argamassa fresca)	30 vol-%
Resistência à compressão	> 2,5 N / mm ²
Resistência à tracção por flexão	aprox. 1,1 N / mm ²
Porosidade	aprox. 40 vol-%
Começa a ficar fixa	aprox. 2 horas
Quantidade de água por 25 kg	2,7 a 3,0 Litros

Campos de aplicação

KÖSTER Restoration Plaster 1 Grey é adequada para a reparação de alvenaria danificada por humidade e saís, especialmente após a instalação de uma barreira horizontal e. g. com KÖSTER Crisin 76 ou KÖSTER Mautrol. KÖSTER Restoration Plaster 2 White é aplicada principalmente em casos em que a argamassa não está coberta por tinta ou papel de parede. Também poderá ser usada para reduzir a formação de água de condensação após a impermeabilização de divisões com elevada humidade, usando um sistema de impermeabilização mineral (e. g. Sistema KD KÖSTER, leitanças de selagem NB KÖSTER). KÖSTER Restoration Plaster 2 White também é usada como argamassa exterior hidrofugada decorativa final ou recoberta com pintura. No caso de ficar exposta, recomenda-se a aplicação primeiro de uma argamassa feita de KÖSTER Repair Mortar

As informações contidas nesta ficha técnica baseia-se nos resultados da nossa pesquisa e na nossa experiência prática em campo. Todos os dados dos ensaios mencionados são valores médios que foram obtidos sob condições previamente definidas. A aplicação adequada e, logo eficaz e bem sucedida dos nossos produtos não está sujeita ao nosso controlo. O instalador é responsável pela correcta aplicação tendo em consideração as condições específicas do local de construção e os resultados finais do processo de construção. Isto pode requerer ajustes às recomendações aqui mencionadas para casos normais. As especificações feitas pelos nossos colaboradores ou representantes que excedam as especificações contidas nesta ficha técnica requerem confirmação por escrito. As normas válidas para ensaios e aplicação/ instalação, orientações técnicas e regras reconhecidas da tecnologia têm que ser respeitadas em todos os momentos. A garantia poderá e será apenas aplicada à qualidade dos nossos produtos dentro do âmbito dos nossos termos e condições e na sua aplicação eficaz, adequada e bem sucedida. Esta diretriz foi tecnicamente revista; todas as versões anteriores são inválidas.

