



## KÖSTER Facade Cream

Ficha Técnica / Número do Artigo P 200

Editado: AM-12-17

### Hidro-repelente de fachadas em creme hidrofóbico para substratos minerais

	<b>KÖSTER BAUCHEMIE AG</b> Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich 13 P 200 <b>EN 1504-2: ZA. 1d and ZA. 1e</b> <b>Surface protection products -</b> <b>Impregnation</b> <b>Protection against ingress (1.2)</b>
	Linear shrinkage NPD Coefficient of thermal expansion NPD Cross cut NPD CO <sub>2</sub> -permeability NPD Water vapor permeability NPD Capillary absorption and permeability to water $w = 0.02 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0.5})$ Depth of penetration Class I Resistance to thermal shock NPD Chemical resistance NPD Release of dangerous substances NPD

penetração do Facade Cream será maior. Substratos não absorventes tais como mármore e tijolo vidrado não são indicados para aplicar o KÖSTER Facade Cream.

#### Aplicação

O KÖSTER Facade Cream é aplicado numa única passagem através de rolo, escova ou a spray (aparelhos de pressão sem ar) directamente na zona a tratar. Durante o processo de cura a temperatura ambiente não deverá baixar dos 0°C. Cobrir todas as zonas que não haja intenção de impermeabilizar, tais como paredes, janelas, etc. Realizar sempre um teste numa área de cerca de 1 m<sup>2</sup>. Recomendamos um teste prévio para determinar o consumo a atingir.

#### Consumo

Aprox. 0.1 - 0.25 l / m<sup>2</sup> depende da absorção do substrato. Recomendamos um teste prévio para determinar o consumo a atingir bem como analisar o efeito do produto no substrato a tratar.

#### Limpeza

Com água limpa imediatamente após utilização

#### Embalagem

P 200 005	5 L balde
P 200 015	15 l balde

#### Armazenamento

Armazene o material num local seco; em embalagens vedadas de origem, pode ser armazenado durante um período mínimo de 12 meses.

#### Segurança

Use luvas e óculos de protecção durante o processamento do material.

#### Produtos relacionados

KÖSTER Restoration Plaster 1 Grey	Número do artigo M 661 025
KÖSTER Restoration Plaster 2 White	Número do artigo M 662 025
KÖSTER Restoration Plaster 2 Fast	Número do artigo M 663 030
KÖSTER Restoration Plaster 2 Light	Número do artigo M 664 025
KÖSTER Restoration Plaster 2 Light and Fast	Número do artigo M 665 025
KÖSTER Restoration Plaster E Grey	Número do artigo M 668
Façade Cleaning Cream	Número do artigo P 110 005
KÖSTER Siloxan	Número do artigo P 240 010

#### Características

O KÖSTER Facade Cream é um impregnante de fachadas de alta capacidade para tijolos, pedra natural e substratos minerais. Devido à sua elevada resistência contra alcalinidade é indicado para aplicação em substratos minerais frescos. A sua consistência estável e cremosa juntamente com o processo de aplicação a rolo ou escova reduz as perdas ao mínimo. O creme de fachadas KÖSTER protege os edifícios de da chuva forte, é permeável ao vapor de água, resistente ao gelo e degelo e a sais. O KÖSTER Facade Cream é compatível com cimentos, argamassas, gessos e betão. As camadas de substratos minerais podem ser aplicadas depois de 7 dias.

#### Dados Técnicos

Cor	branco cremoso, tipo leite
Agente activo	Polysiloxane, isento de solventes
Conteúdo de agente activo	25%
Viscosidade	3000 mPa.s
Temperatura de aplicação	de 5°C a 30°C
Impermeabilidade à chuva	depois de 20 min (20°C)
Densidade	1.0 g / cm <sup>3</sup>
Flash Point	superior a 100°C

#### Campos de aplicação

KÖSTER Facade Cream pode ser usado para impermeabilizar todo o tipo de substratos minerais como pedra natural, tijolos, tijolo face-à-vista, fibro-cimento, rebocos, argamassas, betão, etc.

#### Substrato

O substrato deverá estar seco ou ligeiramente humedecido, sem fissuras superiores a 0.3 mm e livre de espaços vazios. Se os materiais se encontrarem ligeiramente humedecidos na altura da aplicação, a

As informações contidas nesta ficha técnica baseia-se nos resultados da nossa pesquisa e na nossa experiência prática em campo. Todos os dados dos ensaios mencionados são valores médios que foram obtidos sob condições previamente definidas. A aplicação adequada e, logo eficaz e bem sucedida dos nossos produtos não está sujeita ao nosso controlo. O instalador é responsável pela correcta aplicação tendo em consideração as condições específicas do local de construção e os resultados finais do processo de construção. Isto pode requerer ajustes às recomendações aqui mencionadas para casos normais. As especificações feitas pelos nossos colaboradores ou representantes que excedam as especificações contidas nesta ficha técnica requerem confirmação por escrito. As normas válidas para ensaios e aplicação/ instalação, orientações técnicas e regras reconhecidas da tecnologia têm que ser respeitadas em todos os momentos. A garantia poderá e será apenas aplicada à qualidade dos nossos produtos dentro do âmbito dos nossos termos e condições e na sua aplicação eficaz, adequada e bem sucedida. Esta diretriz foi tecnicamente revista; todas as versões anteriores são inválidas.