



## KÖSTER NB 1 Flex

Ficha Técnica / Número do Artigo W 721 008

Editado: 08/01/2021

### Líquido de mistura para KÖSTER NB 1 Grey e KÖSTER NB 2 White

#### Características

O KÖSTER NB 1 Flex é uma dispersão látex de estireno-butadieno carboxilado. O látex é, devido à sua estabilização não-iónica, compatível com quaisquer tipos de cimentos standard.

#### Dados Técnicos

|   |                  |
|---|------------------|
| Conteúdo de sólidos                       | 23 +/- 1%        |
| Valor de pH                               | 10.5 - 11.5      |
| Viscosidade                               | 100 mPa.s        |
| Tensão à superfície                       | aprox. 50 mN / m |
| Gravidade específica                      | aprox. 1.00      |
| Temperatura mínima para formação de filme | aprox. 0 °C      |

KÖSTER NB 1 Grey

Número do artigo W 221 02  
5

KÖSTER NB 2 White

Número do artigo W 222 02  
5

KÖSTER Escova para líquidos

Número do artigo W 912 00  
1

#### Campos de aplicação

- Torna as argamassas e pastas de selagem NB, tais como NB1 Grey ou NB 2 White, plásticas e com melhor trabalhabilidade.
- Melhora a retenção à água e previne a cura prematura da camada
- Melhora a aderência ao substrato
- Aumenta a elasticidade e resistência a agentes agressivos no substrato
- Aumenta significativamente a resistência ao gelo e degelo e aos sais
- Reduz a permeabilidade a óleos e solventes
- Melhora a resistência a químicos

#### Aplicação

O material deve ser misturado utilizando uma misturadora de baixa velocidade, onde o pó da argamassa de selagem KÖSTER NB1 Grey e KÖSTER NB 2 White é adicionado ao KÖSTER NB 1 Flex. Certificar-se que o pó é misturado sem desenvolver grumos.

#### Consumo

Aprox. 8 kg para 25 kg NB 1 Grey e NB 2 White

#### Limpeza

Limpar ferramentas com água imediatamente após utilização.

#### Embalagem

W 721 008 8 kg jerrican

#### Armazenamento

Armazene o material num local seco; em embalagens vedadas de origem, pode ser armazenado durante um período mínimo de 12 meses.

#### Segurança

Use luvas e óculos de protecção durante o processamento do material.

#### Produtos relacionados

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| KÖSTER Restoration Plaster 1 Grey  | Número do artigo M 661 02<br>5 |
| KÖSTER Restoration Plaster 2 White | Número do artigo M 662 02<br>5 |
| KÖSTER Restoration Plaster 2 Fast  | Número do artigo M 663         |

As informações contidas nesta ficha técnica baseia-se nos resultados da nossa pesquisa e na nossa experiência prática em campo. Todos os dados dos ensaios mencionados são valores médios que foram obtidos sob condições previamente definidas. A aplicação adequada e, logo eficaz e bem sucedida dos nossos produtos não está sujeita ao nosso controlo. O instalador é responsável pela correcta aplicação tendo em consideração as condições específicas do local de construção e os resultados finais do processo de construção. Isto pode requerer ajustes às recomendações aqui mencionadas para casos normais. As especificações feitas pelos nossos colaboradores ou representantes que excedam as especificações contidas nesta ficha técnica requerem confirmação por escrito. As normas válidas para ensaios e aplicação/ instalação, orientações técnicas e regras reconhecidas da tecnologia têm que ser respeitadas em todos os momentos. A garantia poderá e será apenas aplicada à qualidade dos nossos produtos dentro do âmbito dos nossos termos e condições e na sua aplicação eficaz, adequada e bem sucedida. Esta diretriz foi tecnicamente revista; todas as versões anteriores são inválidas.